

	ИНДПОЛ 0250 ТУ 2216-027-53672834-2016	Редакция: 1/2025
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	

Гидроксилсодержащий акрилат, не содержащий стирола, с содержанием ОН-групп 2,0% на 100% сополимер.

ФОРМА ПОСТАВКИ

50% смола, растворитель бутилацетат.

ПРИМЕНЕНИЕ

В комбинации с алифатическими полиизоцианатами быстрая сушка, отличная светостойкость, адгезия к некоторым видам пластика, высокая светостойкость, легко матируется. Принципиально совмещается с ацетобутиратом целлюлозы, совмещается с маркой САВ-381 (*совместимость с другими марками САВ необходимо проверять в тестах*).

Индустриальные покрытия:

- модифицирующее связующее для грунтов, грунт-эмалей и финишных эмалей в комбинации с другими марками Индпол (например Индпол 0260) для сокращения время высыхания и улучшения шлифования для грунтов.

Авторемонтные покрытия:

- модифицирующее связующее для вторичных шлифуемых грунтов для сокращения времени высыхания и улучшения шлифования.

Покрyтия по древесине:

- мебельные матовые акриловые лаки, в т.ч. возможна комбинация с ацетобутиратом целлюлозы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость
2	Содержание нелетучих веществ, % масс.	50±2
3	Условная вязкость, (при 20°С) по ВЗ-6, с	70-200
4	Цвет по йодометрической шкале, не темнее	3
5	Кислотное число мг КОН/г (товарная форма)	2-8

РАСТВОРИМОСТЬ

Сополимер растворяется в сложных эфирах (метилацетат, этилацетат, бутилацетат, метоксипропилацетат), ароматических углеводородах (толуол, о-ксилол), кетонах (ацетон, метилэтилкетон).

ТАРА

Продукт поставляется в бочках, кубах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

ООО «ПОЛИМЕР»	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Нижегородское шоссе 36А корпус 1	indpolymer@mail.ru https://polymers-nn.ru
---------------	---	---