

	ИНДПОЛ 0260 ТУ 2216-007-80451870-2014	Редакция: 1/2025
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	

Гидроксилсодержащий акрилат с содержанием ОН-групп 2,6% на 100% сополимер.

ФОРМА ПОСТАВКИ

60% смола, растворитель о-ксилол

ПРИМЕНЕНИЕ

В комбинации с алифатическими и ароматическими полиизоцианатами отличная адгезия к металлам, высокие антикоррозионные свойства покрытий, увеличенное время жизни.

Индустриальные покрытия:

- базовое связующее для грунтов в комбинации с алифатическим полиизоцианатом или смесью алифатического и ароматического полиизоцианат, грунт-эмалей и финишных эмалей в комбинации с алифатическим полиизоцианатом;
- при использовании в толстослойных индустриальных покрытиях, особенно наносимых методом безвоздушного нанесения, может потребоваться пластификация смолой Индпол 1187.

Авторемонтные покрытия:

- вторичные шлифуемые грунты или праймер-сюрфейсеры в комбинации с алифатическим полиизоцианатом или смесью алифатического и ароматического полиизоциантов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость
2	Содержание нелетучих веществ, % масс.	60±2
3	Условная вязкость, (при 20°C) по ВЗ-6, с	120-200
4	Цвет по йодометрической шкале, не темнее	3
5	Кислотное число мг КОН/г (товарная форма)	2-5

РАСТВОРИМОСТЬ

Сополимер растворяется в сложных эфирах (метилацетат, этилацетат, бутилацетат, метоксипропилацетат), ароматических углеводородах (толуол, о-ксилол), кетонах (ацетон, метилэтилкетон).

ТАРА

Продукт поставляется в бочках, кубах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

ООО «ПОЛИМЕР»	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Нижегородское шоссе 36А корпус 1	indpolymer@mail.ru https://polymers-nn.ru
---------------	---	---