

	ИНДПОЛ 0360 ТУ 2216-027-53672834-2016	Редакция: 1/2025
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	

Гидроксилсодержащий акрилат с содержанием ОН-групп 3,0% на 100% сополимер.

ФОРМА ПОСТАВКИ

60% смола, смесь растворителей о-ксилол/бутилацетат.

ПРИМЕНЕНИЕ

В комбинации с алифатическими полиизоцианатами хорошие светостойкость и атмосферостойкость, быстрый набор твердости. Высокий глянец и износостойкость.

Индустриальные покрытия:

- связующее для грунт-эмалей и финишных эмалей, возможна комбинация с другими смолами Индпол (например Индпол 0261, Индпол 0461М).

Автомобильные покрытия:

- вторичные шлифуемые грунты или праймер-сюрфейсеры в комбинации с алифатическим полиизоцианатом или смесью алифатического и ароматического полиизоцианатов.

- авторемонтные лаки, в т.ч. в комбинации с другими смолами Индпол (например Индпол 0261, Индпол 0461М).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость
2	Содержание нелетучих веществ, % масс.	60±2
3	Условная вязкость, (при 20°C) по ВЗ-6, с	120-200
4	Цвет по йодометрической шкале, не темнее	5
5	Кислотное число мг КОН/г (товарная форма)	5-10

РАСТВОРИМОСТЬ

Сополимер растворяется в сложных эфирах (метилацетат, этилацетат, бутилацетат, метоксипропилацетат), ароматических углеводородах (толуол, о-ксилол), кетонах (ацетон, метилэтилкетон).

ТАРА

Продукт поставляется в бочках, кубках.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

ООО «ПОЛИМЕР»	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Нижегородское шоссе 36А корпус 1	indpolymer@mail.ru https://polymers-nn.ru
---------------	---	---