

|                                                                                   |                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>ИНДПОЛ 0451К</b><br>ТУ 2216-007-80451870-2014 | Редакция: 1/2025 |
|                                                                                   | <b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ</b>                      |                  |

Гидроксилсодержащий акрилат с содержанием ОН-групп 4,4% на 100% сополимер.

#### **ФОРМА ПОСТАВКИ**

50% смола, растворитель о-ксилол.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ**

В комбинации с алифатическими полиизоцианатами высокие светостойкость и атмосферостойкость. Высокий глянец и износостойкость. Высокая конечная твердость, высокая химическая стойкость.

Индустриальные покрытия:

- связующее высококачественных финишных эмалей, возможна комбинация с другими смолами Индпол (например Индпол 0260, Индпол 0261, Индпол 0360).

Авторемонтные покрытия:

- авторемонтные лаки высокого качества, в т.ч. в комбинации с другим смолами Индпол (например Индпол 0260, Индпол 0261, Индпол 0360, Индпол 0461М).

#### **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

| № п/п | Наименование показателя                   | Значение                   |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | Внешний вид                               | Вязкая прозрачная жидкость |
| 2     | Содержание нелетучих веществ, % масс.     | 50±2                       |
| 3     | Условная вязкость, (при 20°С) по ВЗ-6, с  | 110-250                    |
| 4     | Цвет по йодометрической шкале, не темнее  | 3                          |
| 5     | Кислотное число мг КОН/г (товарная форма) | 5-10                       |

#### **РАСТВОРИМОСТЬ**

Сополимер растворяется в сложных эфирах (метилацетат, этилацетат, бутилацетат, метоксипропилацетат), ароматических углеводородах (толуол, о-ксилол), кетонах (ацетон, метилэтилкетон).

#### **ТАРА**

Продукт поставляется в бочках, кубках.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

|               |                                                                               |                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО «ПОЛИМЕР» | 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Нижегородское шоссе 36А корпус 1 | <a href="mailto:indpolymer@mail.ru">indpolymer@mail.ru</a><br><a href="https://polymers-nn.ru">https://polymers-nn.ru</a> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|