

	ИНДПОЛ 0461М ТУ 2216-027-53672834-2016	Редакция: 1/2025
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	

Гидроксилсодержащий акрилат с содержанием ОН-групп 4,4% на 100% сополимер.

ФОРМА ПОСТАВКИ

60% смола, растворитель о-ксилол.

ПРИМЕНЕНИЕ

В комбинации с алифатическими полиизоцианатами высокие светостойкость и атмосферостойкость. Высокий глянец и износостойкость. Высокая конечная твердость, высокая химическая стойкость.

Индустриальные покрытия:

- связующее высококачественных финишных эмалей, возможна комбинация с другими смолами Индпол (например Индпол 0261, Индпол 0360).

Авторемонтные покрытия:

- авторемонтные лаки высокого качества, в т.ч. в комбинации с другим смолами Индпол (например Индпол 0261, Индпол 0360, Индпол 0451К).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость
2	Содержание нелетучих веществ, % масс.	60±2
3	Условная вязкость, (при 20°C) по ВЗ-6, с	150-250
4	Цвет по йодометрической шкале, не темнее	3
5	Кислотное число мг КОН/г (товарная форма)	0-2

РАСТВОРИМОСТЬ

Сополимер растворяется в сложных эфирах (метилацетат, этилацетат, бутилацетат, метоксипропилацетат), ароматических углеводородах (толуол, о-ксилол), кетонах (ацетон, метилэтилкетон).

ТАРА

Продукт поставляется в бочках, кубах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

ООО «ПОЛИМЕР»	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Нижегородское шоссе 36А корпус 1	indpolymer@mail.ru https://polymers-nn.ru
---------------	---	---