

	ИНДПОЛ 1187 опытный продукт	Редакция: 1/2025
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	

Гидроксилсодержащий акрилат с содержанием ОН-групп 3,6% на 100% сополимер.

ФОРМА ПОСТАВКИ

60% смола, растворитель о-ксилол.

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидроксилсодержащая смола пластификатор. Температура стеклования минус 40°C. Применяется в комбинации с другими гидроксилсодержащими акрилатами Индпол для улучшения эластичности покрытий, особенно рекомендуется для толстослойных покрытий. Рекомендуемое исходное соотношение базовый акрилат/Индпол 1187 = 80/20. Модификация смолой Индпол 1187 позволяет повысить сухой остаток в ЛКМ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость
2	Содержание нелетучих веществ, % масс.	60±2
3	Условная вязкость, (при 20°C) по ВЗ-4, с	70-140
4	Цвет по йодометрической шкале, не темнее	3
5	Кислотное число мг КОН/г (товарная форма)	5-10

РАСТВОРИМОСТЬ

Сополимер растворяется в сложных эфирах (метилацетат, этилацетат, бутилацетат, метоксипропилацетат), ароматических углеводородах (толуол, о-ксилол), кетонах (ацетон, метилэтилкетон).

ТАРА

Продукт поставляется в бочках.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

ООО «ПОЛИМЕР»	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Нижегородское шоссе 36А корпус 1	indpolymer@mail.ru https://polymers-nn.ru
---------------	---	---